

	<b>製 品 規 格</b>	作成	2016年 4月 1日
		改訂	年 月 日

名 称      パラダイン390クリーン

適 用      壁紙施工用合成樹脂系接着剤  
             J A I A 0 0 3 2 5 6    F☆☆☆☆

品 質

品質項目	規 格 値
主 成 分	エチレン酢酸ビニル共重合樹脂水性エマルジョン
外 観	乳白色
粘 度	13000 ± 2000 mPa・s (23℃)
不 揮 発 分	55 ~ 60%
p    H	5 ~ 6
ホルムアルデヒド放散量	不検出 (F☆☆☆☆)
放置安定性	良 好

性 能      \* VOC (ホルムアルデヒド・厚労省指針13物質等) を含まない。  
             \* 壁紙や下地等の可塑剤に安定。

使用方法及び使用上の注意

- \* すて糊として使用する場合は、原液100に対して水10~20を加え、希釈してからハケ又はローラーにて下地に100~150g/m<sup>2</sup>を塗布する。
- \* でん粉糊との標準混合割合は、でん粉糊8：本品2です。
- \* 密閉して5℃以上の暗所に保存して下さい。

**ウォールボンド工業株式会社**

原 案



決 裁

