

	<b>製 品 規 格</b>	作成	2020年 9月 1日
		改訂	年 月 日

名 称 ウォールパテ **時短 30**

適 用 壁紙施工用石膏系粉末パテ  
( 下塗り用 30 分タイプ / 反応硬化型 )

品 質

品質項目	規格値
主 成 分	石膏 / 特殊合成樹脂 / 無機質充填材
外 観	灰白色粉末
標準混水量	55 ~ 60 %
p H	7 ~ 11
凝 結 性	良 好
石膏ボードとの付着強さ	良 好
耐ひび割れ性	ひび割れを生じない
耐腐敗性	加水混練後 4 日未満で腐敗臭、カビを生じない

※ ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ ( 日本建築仕上材工業会 登録番号 2008006 )  
JIS A 6914 適合品

品質評価方法

1. p H	社内規格 ( 5 % 水分散液 )
2. 凝結性	社内規格
3. 付着強さ	JIS A 6914 準拠
4. 耐ひび割れ性	JIS A 6914 準拠
5. 耐腐敗性	JIS A 6914 準拠

使用方法 1袋 ( 7 kg ) に対して水 3.8 ~ 4.2 ℓを加えて、  
良く練ってから使用して下さい。

使用上の注意 \* 塗装用具は硬化しないうちに水で洗って下さい。  
\* 使用後は密封して湿度の少ない所に保存して下さい。

**ウォールボンド工業株式会社**

原 案



決 裁

